



HOJA TÉCNICA

Descripción

Cinta para enmascarar desarrollada principalmente para uso profesional e industrial en trabajos de pintura. Es fabricada con un soporte de papel crepé color natural de mayor espesor y es recubierta con un adhesivo base caucho natural. Su alto desempeño permite su uso en trabajos profesionales de pintado en los sectores de construcción y automotriz. Resiste a temperaturas de hasta 80 °C (en ciclos de hasta 30 min) en cabinas de pintura durante la reparación y repintado de automóviles y es fácilmente removible sin dejar residuos de adhesivo en las superficies.

CONSTRUCCIÓN	Soporte	Adhesivo	Centro (tucó)
	Papel Crepé	Caucho Natural Resinas Sintéticas Plastificantes Antioxidantes	Papel y Cartón

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Sistema Inglés	Sistema Internacional	Procedimientos
	Gramaje de soporte	12.3 lb/1000 ft2	60 gr/m2	
	Espesor Total	5.51 mils	0.140 mm	PSTC-133
	Adhesividad	30 oz/in	8.1 N/25 mm (330 gr-f/cm)	PSTC-101
	Elongación	10%	10%	PSTC-131
	Resistencia a la tracción	20.6 lb/in	91 N/25 mm (3.7 kg-f/cm)	PSTC-131
	Resistencia a la temperatura por 30 min*	176° F	80° C	
	Color	Natural		

MEDIDAS	Largo	30, 40, 55 (yd) aprox.	27.4, 36.5, 50.3 (m)
	Ancho	1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2" (in) aprox.	12, 18, 24, 36, 48 mm

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO	<ul style="list-style-type: none"> - Para enmascarado en trabajos profesionales de pintado sobre acero, lata, plásticos, fibra de vidrio, madera, paredes, aluminio y otras superficies en diversas aplicaciones. - Para trabajos profesionales de pintura en talleres automotrices. - Sin transferencias de adhesivo a temperaturas medias (hasta 80 °C en ciclos de 30 minutos). - Permite hacer líneas rectas en el pintado. - Buena resistencia mecánica.
------------------------------	--

MODO DE USO	La cinta debe ser aplicada sobre una superficie limpia, seca y libre de grasa, aceite u otros contaminantes. Luego aplicar presión sobre ella para obtener el desarrollo pleno de las propiedades del adhesivo. Se recomienda remover la cinta antes de las 48 hrs. de su aplicación.
-------------	---

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Este producto debe ser almacenado en su empaque original bajo techo, en un lugar fresco y lejos de la exposición directa de los rayos del sol y a temperaturas entre los 15 - 25 ° C.
-------------------------------	---

OTRA INFORMACIÓN	<p>La información técnica está basada en ensayos realizados en nuestro laboratorio según las normas de Indecopi y Test Methods for Pressure Sensitive Adhesive Tape, 15th Edition. Para aplicaciones específicas, el usuario debe efectuar las pruebas y ensayos que estime necesarios.</p> <p>* Estas pruebas se realizaron en una estufa de laboratorio sobre superficies metálicas.</p>
------------------	--

