



**Hojas de Datos Técnicos**

**Descripción**

Cinta para enmascarar diseñada especialmente para trabajos de repintado automotriz, fabricada con un soporte de papel crepé alisado, lo cual le confiere una muy buena flexibilidad y adaptabilidad a las superficies que se van a enmascarar. Recubierta con una formulación especial, el adhesivo de caucho natural y resinas, garantizan una excelente adhesión instantánea sobre diferentes superficies metálicas y plásticas y es resistente a solventes, humedad y a altas temperaturas (hasta 95 C). Probada resistencia a las temperaturas en los hornos de pintura, por lo que su remoción se ejecuta sin dejar rastros de adhesivo sobre las superficies aplicadas.

CONSTRUCCIÓN	Soporte	Adhesivo	Centro (tuco)
	Papel Crepé	Caucho Natural Resinas Sintéticas Plastificantes Antioxidantes	Papel y Cartón

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Sistema Inglés	Sistema Internacional	Procedimientos
	Gramaje de soporte	12.3 lb/1000 ft <sup>2</sup>	60 gr/m <sup>2</sup>	
	Espesor Total	5.0 mils	0.128 mm	PSTC-133
	Adhesividad	25 oz/in	6.8 N/25 mm (280 gr-f/cm)	PSTC-101
	Elongación	11%	11%	PSTC-131
	Resistencia a la tracción	19.6 lb/in	86 N/25 mm (3.5 kg-f/cm)	PSTC-131
	Resistencia a la Temp por 30 min*	203° F	95° C	
	Color	Amarillo		

MEDIDAS	Largo	55 (yd) aprox.	50 (m)
	Ancho	1/2", 3/4" (in) aprox.	12, 18 mm

CARACTERISTICAS DE DESEMPEÑO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Para trabajos profesionales de pintura en talleres automotrices.</li> <li>- Sin transferencia de adhesivo a temperaturas relativamente altas (hasta 95 °C en ciclos de 30 minutos)</li> <li>- Alta flexibilidad y conformabilidad.</li> <li>- Permite hacer líneas rectas en el pintado.</li> <li>- Buena resistencia mecánica.</li> </ul>
------------------------------	---

MODO DE USO	La cinta debe ser aplicada sobre una superficie limpia, seca y libre de grasa, aceite u otros contaminantes. Luego aplicar presión sobre ella para obtener el desarrollo pleno de las propiedades del adhesivo. Se recomienda remover la cinta antes de las 48 hrs. de su aplicación.
-------------	---

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Este producto debe ser almacenado en su empaque original bajo techo, en un lugar fresco y lejos de la exposición directa de los rayos del sol y a temperaturas entre los 15 - 25 ° C.
-------------------------------	---

OTRA INFORMACIÓN	<p>La información técnica está basada en ensayos realizados en nuestro laboratorio según las normas de Indecopi y Test Methods for Pressure Sensitive Adhesive Tape, 15 th Edition. Para aplicaciones específicas, el usuario debe efectuar las pruebas y ensayos que estimen necesarios.</p> <p>* Estas pruebas se realizaron en una estufa de laboratorio sobre superficies metálicas.</p>
------------------	--

Junio 2020

